



Barreau carbure K10F carré et rectangulaire longueur 335 mm

Nuance appropriée pour l'usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l'aluminium et les alliages non ferreux.



Référence : BARREAU CARRE K10F

Prix : 0.00€

Options disponibles :

Largeur-Epaisseur EN MM-1877 : 2X2,0mm (+ 7.81€), 3X1,5mm (+ 9.40€), 3X3,0mm (+ 9.89€), 4X1,5mm (+ 12.20€), 4X2,0mm (+ 11.11€), 4X3,0mm (+ 13.24€), 4X4,0mm (+ 15.85€), 5X2,0mm (+ 11.95€), 5X3,0mm (+ 15.12€), 5X4,0mm (+ 19.70€), 5X5,0mm (+ 24.40€), 6X1,5mm (+ 12.58€), 6X2,0mm (+ 13.49€), 6X2,5mm (+ 15.85€), 6X3,0mm (+ 18.24€), 6X4,0mm (+ 23.30€), 6X6,0mm (+ 35.02€), 7X1,5mm (+ 14.39€), 7X2,0mm (+ 17.08€), 7X3,0mm (+ 21.35€), 7X5,0mm (+ 34.04€), 8X2,0mm (+ 19.22€), 8X2,5mm (+ 21.11€), 8X3,0mm (+ 24.08€), 8X4,0mm (+ 31.12€), 8X5,0mm (+ 38.96€), 8X6,0mm (+ 46.96€), 8X8,0mm (+ 62.94€), 9X2,0mm (+ 19.22€), 10X2,0mm (+ 21.35€), 10X2,5mm (+ 25.44€), 10X3,0mm (+ 30.13€), 10X4,0mm (+ 39.17€), 10X5,0mm (+ 48.97€), 10X6,0mm (+ 58.80€), 10X10,0mm (+ 96.97€), 12X2,0mm (+ 25.44€), 12X2,5mm (+ 30.92€), 12X3,0mm (+ 35.75€), 12X4,0mm (+ 46.96€), 12X5,0mm (+ 59.15€), 12X6,0mm (+ 70.75€), 12X12,0mm (+ 141.06€), 14X2,0mm (+ 29.76€), 14X2,5mm (+ 36.24€), 14X3,0mm (+ 42.02€), 14X4,0mm (+ 54.65€), 14X5,0mm (+ 70.75€), 14X6,0mm (+ 82.51€), 14X14,0mm (+ 190.39€), 16X2,0mm (+ 33.42€), 16X2,5mm (+ 41.29€), 16X3,0mm (+ 46.60€), 16X4,0mm (+ 62.33€), 16X5,0mm (+ 78.49€), 16X6,0mm (+ 93.97€), 16X16,0mm (+ 252.10€), 18X2,0mm (+ 35.69€), 18X2,5mm (+ 46.28€), 18X3,0mm (+ 52.51€), 18X4,0mm (+ 70.02€), 18X5,0mm (+ 87.76€), 18X6,0mm (+ 105.68€), 18X18,0mm (+ 338.64€), 20X2,0mm (+ 39.83€), 20X2,5mm (+ 51.23€), 20X3,0mm (+ 59.95€), 20X4,0mm (+ 77.76€), 20X5,0mm (+ 98.18€), 20X6,0mm (+ 116.66€), 20X20,0mm (+ 411.94€), 25X3,0mm (+ 73.92€), 25X4,0mm (+ 98.00€), 25X5,0mm (+ 122.21€), 25X6,0mm (+ 146.72€), 30X3,0mm (+ 87.76€), 30X4,0mm (+ 116.72€), 30X5,0mm (+ 145.99€), 30X6,0mm (+ 176.12€)

Descriptif :

Caractéristiques générales

Nuance appropriée pour l'usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l'aluminium et les alliages non ferreux. Il peut également être utilisé dans le travail de l'acier inoxydable, les alliages de titane et alliages à base de nickel.

Composition chimique

WC (dopage compris): 90,0%

Co: 10,0%

Caractéristiques physiques

Densité: $14,42 \text{ g/cm}^3 \pm 0,1$

Dureté: $92,1 \text{ HRA} \pm 0,3$

Force coercitive: $230 \text{ Oe} \pm 30$

Saturation magnétique: $140\text{-}162 \text{ G}\cdot\text{cm}^3/\text{g}$

TRS: 3700 N/mm^2

Structure

Grosseur de grain: $0,8 \text{ }\mu\text{m}$

Porosité: <A00; B00; C00

Analyse métallographique: Absence de phase Eta et des contaminations

[Lien vers la fiche du produit](#)