**Barreaux ronds K10F rectifié h6-1 trou droit**

Nuance appropriée pour l’usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l’aluminium et les alliages non ferreux.



**Référence :** RCK10FCR

**Prix :** 0.00€

**Options disponibles :**
*prix-diametre/epaisseur-1976* : PrixXø 4 x 0.6 (+ 20.60€), PrixXø 6 x 1 (+ 35.32€), PrixXø 8 x 1,3 (+ 54.04€), PrixXø 10 x 2 (+ 71.93€), PrixXø 12 x 2 (+ 101.83€), PrixXø 14 x 2 (+ 130.73€), PrixXø 16 x 3 (+ 159.41€), PrixXø 18 x 3 (+ 197.42€), PrixXø 20 x 3 (+ 242.52€), PrixXø 22 x 3 (+ 290.62€), PrixXø 24 x 4 (+ 339.50€), PrixXø 25 x 4 (+ 365.90€), PrixXø 26 x 4 (+ 394.74€), PrixXø 28 x 4 (+ 468.46€), PrixXø 30 x 5 (+ 535.88€), PrixXø 32 x 5 (+ 608.47€), PrixXø 34 x 5 (+ 686.09€), PrixXø 35 x 6 (+ 727.36€), PrixXø 36 x 6 (+ 772.33€)

**Descriptif :**

**Caractéristiques générales**
Nuance appropriée pour l’usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l’aluminium et les alliages non ferreux. Il peut également être utilisé dans le travail de l’acier inoxydable, les alliages de titane et alliages à base de nickel.

**Composition chimique**
WC (dopage compris): 90,0%
Co: 10,0%

**Caractéristiques physiques**
Densité: 14,42 g/cm³ ± 0,1
Dureté: 92,1 HRA ± 0,3
Force coercitive: 230 Oe ± 30
Saturation magnétique: 140-162 G*cm³/g
TRS: 3700 N/mm2

**Structure**
Grosseur de grain: 0,8 ?m
Porosité: Analyse métallographique: Absence de phase Eta et des contaminations

Lien vers la fiche du produit