COLLES CYANOACRYLATES 5014 30g

Du fait de sa bonne capacité à remplir des jeux, ergo.® 5014 est indiqué partout où un travail assez imprécis est permis. C’est ainsi que ce produit se prête particulièrement bien aux réparations.



Marque : BIBIELLE
Référence : 5014

Prix : 26.04€

Descriptif :

Propriétés physiques (produit liquide)
Base chimique: Acide cyanoacrylique-éthyleste
Couleur: clair / incolore
Viscosité: 1800 - 2200 mPas à 25 ° C
Densité: 1.09 g / cm3 DIN 51757
Point d'éclair: 87 ° C DIN 55213
Durée de vie: 12 mois à la température ambiante

Temps de montage sur:
Aluminium / Aluminium: 50 - 70 secondes
SBR / SBR - caoutchouc: 7 à 10 secondes
Polycarbonate / Polycarbonate: 15 - 22 secondes
EPDM / EPDM - caoutchouc: 8 à 12 secondes
Force finale: 24 heures

Propriétés physiques (film durci)
Résistance au cisaillement en traction sur: ABS / ABS: matériau défectueux
Force de traction sur les profilés en caoutchouc ronds:
SBR / SBR - caoutchouc ø18mm:> 1900 N
SBR / SBR 10 ° C / 70 ° C:> 1900 N
EPDM / EPDM - caoutchouc ø16mm:> 250 N
EPDM / EPDM 10 Tage / 70 ° C:> 220 N
Gamme thermique: -30 ° C à + 80 ° C
Point de fusion: 165 ° C

Lien vers la fiche du produit