



COLLES CYANOACRYLATES 5014 30g

Du fait de sa bonne capacité à remplir des jeux, ergo.® 5014 est indiqué partout où un travail assez imprécis est permis. C'est ainsi que ce produit se prête particulièrement bien aux réparations.



Marque : BIBIELLE

Référence : 5014

Prix : 26.04€

Descriptif :

Propriétés physiques (produit liquide)

Base chimique: Acide cyanoacrylique-éthyleste

Couleur: clair / incolore

Viscosité: 1800 - 2200 mPas à 25 ° C

Densité: 1.09 g / cm³ DIN 51757

Point d'éclair: 87 ° C DIN 55213

Durée de vie: 12 mois à la température ambiante

Temps de montage sur:

Aluminium / Aluminium: 50 - 70 secondes

SBR / SBR - caoutchouc: 7 à 10 secondes

Polycarbonate / Polycarbonate: 15 - 22 secondes

EPDM / EPDM - caoutchouc: 8 à 12 secondes

Force finale: 24 heures

Propriétés physiques (film durci)

Résistance au cisaillement en traction sur: ABS / ABS: matériau défectueux

Force de traction sur les profilés en caoutchouc ronds:

SBR / SBR - caoutchouc \varnothing 18mm:> 1900 N

SBR / SBR 10 ° C / 70 ° C:> 1900 N

EPDM / EPDM - caoutchouc \varnothing 16mm:> 250 N

EPDM / EPDM 10 Tage / 70 ° C:> 220 N

Gamme thermique: -30 ° C à + 80 ° C

Point de fusion: 165 ° C

[Lien vers la fiche du produit](#)