



Barreau de carbure K10F rond rectifié h6

Nuance appropriée pour l'usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l'aluminium et les alliages non ferreux



Référence : BARREAU ROND K10F

Prix : 0.00€

Options disponibles :

dimension-prix-1876 : Xø2,00 x 320 (+ 7.07€), Xø2,50 x 320 (+ 9.52€), Xø3,00 x 320 (+ 11.03€), Xø3,17 x 320 (+ 12.25€), Xø3,50 x 320 (+ 13.78€), Xø4,00 x 320 (+ 15.25€), Xø4,50 x 320 (+ 19.27€), Xø4,76 x 320 (+ 22.56€), Xø5,00 x 320 (+ 24.64€), Xø5,50 x 320 (+ 27.86€), Xø6,00 x 320 (+ 31.06€), Xø6,35 x 320 (+ 33.42€), Xø6,50 x 320 (+ 34.82€), Xø7,00 x 320 (+ 38.23€), Xø7,50 x 320 (+ 43.36€), Xø7,93 x 320 (+ 46.66€), Xø8,00 x 320 (+ 48.78€), Xø8,50 x 320 (+ 53.60€), Xø9,00 x 320 (+ 58.48€), Xø9,50 x 320 (+ 63.79€), Xø9,52 x 320 (+ 64.52€), Xø10,00 x 320 (+ 70.01€), Xø10,50 x 320 (+ 77.02€), Xø11,00 x 320 (+ 84.52€), Xø11,11 x 320 (+ 86.41€), Xø11,50 x 320 (+ 89.89€), Xø12,00 x 320 (+ 99.10€), Xø12,50 x 320 (+ 105.92€), Xø12,70 x 320 (+ 108.73€), Xø13,00 x 320 (+ 112.21€), Xø13,50 x 320 (+ 123.55€), Xø14,00 x 320 (+ 128.74€), Xø14,28 x 320 (+ 135.98€), Xø14,50 x 320 (+ 137.33€), Xø15,00 x 320 (+ 146.11€), Xø15,50 x 320 (+ 153.49€), Xø15,87 x 320 (+ 159.89€), Xø16,00 x 320 (+ 162.28€), Xø17,00 x 320 (+ 181.55€), Xø17,50 x 320 (+ 192.95€), Xø18,00 x 320 (+ 202.94€), Xø18,50 x 320 (+ 214.66€), Xø19,00 x 320 (+ 227.89€), Xø19,50 x 320 (+ 238.86€), Xø20,00 x 320 (+ 255.08€), Xø20,50 x 320 (+ 266.00€), Xø21,00 x 320 (+ 280.51€), Xø21,50 x 320 (+ 293.93€), Xø22,00 x 320 (+ 308.45€), Xø22,50 x 320 (+ 322.78€), Xø23,00 x 320 (+ 336.80€), Xø24,00 x 320 (+ 365.89€), Xø24.50 x 320 (+ 379.79€), Xø25,00 x 320 (+ 394.25€), Xø26,00 x 320 (+ 429.31€), Xø27,00 x 320 (+ 457.37€), Xø28,00 x 320 (+ 491.76€), Xø29,00 x 320 (+ 531.64€), Xø30,00 x 320 (+ 564.76€), Xø31,00 x 320 (+ 602.81€), Xø32,00 x 320 (+ 642.07€), Xø33,00 x 320 (+ 682.69€), Xø34,00 x 320 (+ 726.29€), Xø35,00 x 320 (+ 770.93€), Xø36,00 x 320 (+ 819.59€), Xø37,00 x 320 (+ 867.83€), Xø38,00 x 320 (+ 914.48€), Xø39,00 x 320 (+ 971.99€), Xø40,00 x 320 (+ 1,023.08€), Xø45,00 x 320 (+ 1,341.60€)

Descriptif :

Caractéristiques générales

Nuance appropriée pour l'usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l'aluminium et les alliages non ferreux. Il peut également être utilisé dans le travail de l'acier inoxydable, les alliages de titane et alliages à base de nickel.

Composition chimique

WC (dopage compris): 90,0%

Co: 10,0%

Caractéristiques physiques

Densité: 14,42 g/cm³ ± 0,1

Dureté: 92,1 HRA ± 0,3

Force coercitive: 230 Oe ± 30

Saturation magnétique: 140-162 G*cm³/g

TRS: 3700 N/mm²

Structure

Grosseur de grain: 0,8 µm

Porosité: Analyse métallographique: Absence de phase Eta et des contaminations

[Lien vers la fiche du produit](#)