Barreaux ronds K10F Brut avec 2 trous hélicoidaux 30°

Nuance appropriée pour l'usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l'aluminium et les alliages non ferreux.

Référence : K10FCG30

Prix : 0.00€

Options disponibles :
prix-diametre/epaisseur-1980 : PrixXø 6 x 0,70 TK: 2,40 (+ 44.17€), PrixXø 8 x 1 TK: 3,4 (+ 67.38€), PrixXø 10 x 1,4 TK: 4,50 (+ 89.53€), PrixXø 12 x 1,40 TK:5,85 (+ 126.54€), PrixXø 13 x 1,75 TK: 6,10 (+ 158.77€), PrixXø 14 x 1,90 TK: 6,70 (+ 164.75€), PrixXø 16 x 1,90 TK: 8,0 (+ 205.33€), PrixXø 18 x 2,30 TK: 9,0 (+ 284.12€), PrixXø 20 x 2,30 TK: 9,90 (+ 345.01€), PrixXø 22 x 2,30 TK: 10,0 (+ 410.68€), PrixXø 24 x 2,3 TK: 12,0 (+ 527.66€), PrixXø 25 x 2,5 TK: 11,50 (+ 579.00€), PrixXø 26 x 2,30 TK: 12,0 (+ 596.90€)

Descriptif :

Caractéristiques générales
Nuance appropriée pour l'usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l'aluminium et les alliages non ferreux. Il peut également être utilisé dans le travail de l'acier inoxydable, les alliages de titane et alliages à base de nickel.

Composition chimique
WC (dopage compris): 90,0%
Co: 10,0%

Caractéristiques physiques
Densité: 14,42 g/cm³ ± 0,1
Dureté: 92,1 HRA ± 0,3
Force coercitive: 230 Oe ± 30
Saturation magnétique: 140-162 G*cm³/g
TRS: 3700 N/mm2

Structure
Grosseur de grain: 0,8 ?m
Porosité: Analyse métallographique: Absence de phase Eta et des contaminations

Lien vers la fiche du produit