**Barreaux ronds K10F Brut 1 trou droit**

Nuance appropriée pour l’usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l’aluminium et les alliages non ferreux.



**Référence :** GRK10FCG

**Prix :** 0.00€

**Options disponibles :**
*prix-diametre/epaisseur-1975* : PrixXø 4 x 0,6 (+ 17.66€), PrixXø 6 x 1 (+ 29.44€), PrixXø 8 x 1,3 (+ 47.09€), PrixXø 10 x 2 (+ 65.34€), PrixXø 12 x 2 (+ 95.64€), PrixXø 14 x 2 (+ 124.64€), PrixXø 16 x 3 (+ 155.20€), PrixXø 18 x 3 (+ 191.72€), PrixXø 20 x 3 (+ 236.88€), PrixXø 22 x 3 (+ 285.01€), PrixXø 24 x 4 (+ 333.85€), PrixXø 25 x 4 (+ 360.30€), PrixXø 26 x 4 (+ 388.93€), PrixXø 28 x 4 (+ 462.65€), PrixXø 30 x 5 (+ 529.48€), PrixXø 32 x 5 (+ 602.44€), PrixXø 34 x 5 (+ 680.00€), PrixXø 35 x 6 (+ 720.94€), PrixXø 36 x 6 (+ 766.34€)

**Descriptif :**

**Caractéristiques générales**
Nuance appropriée pour l’usinage des aciers, y compris les non-trempés, en particulier lorsque la dureté est inférieure à 40 HRC. Approprié pour l’aluminium et les alliages non ferreux. Il peut également être utilisé dans le travail de l’acier inoxydable, les alliages de titane et alliages à base de nickel.

**Composition chimique**
WC (dopage compris): 90,0%
Co: 10,0%

**Caractéristiques physiques**
Densité: 14,42 g/cm³ ± 0,1
Dureté: 92,1 HRA ± 0,3
Force coercitive: 230 Oe ± 30
Saturation magnétique: 140-162 G*cm³/g
TRS: 3700 N/mm2

**Structure**
Grosseur de grain: 0,8 ?m
Porosité: Analyse métallographique: Absence de phase Eta et des contaminations

Lien vers la fiche du produit