



Temps de montage sur:

Aluminium / Aluminium: 30 - 40 secondes

SBR / SBR - caoutchouc: 2 à 4 secondes

Polycarbonates / polycarbonates: 3 à 5 secondes

EPDM / EPDM - caoutchouc: 1-3 secondes

Force finale: 24 heures

Propriétés physiques (film durci)

Résistance au cisaillement en traction sur: ABS / ABS: matériau défectueux DIN EN 1465

Force de traction sur les profilés en caoutchouc ronds:

SBR / SBR - caoutchouc ø18mm:> 2000 N

SBR / SBR 10 jours / 70 ° C:> 1850 N

EPDM / EPDM - caoutchouc ø16mm:> 250N

EPDM / EPDM 10 jours / 70 ° C:> 220N

Gamme thermique: - 30 ° C à + 80 ° C

Point de fusion: + 165 ° C

[Lien vers la fiche du produit](#)